



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 072 374 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
31.01.2001 Bulletin 2001/05

(51) Int Cl.7: **B29C 44/04, B29C 33/00**

(21) Numéro de dépôt: **00401909.7**

(22) Date de dépôt: **04.07.2000**

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Etats d'extension désignés:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Inventeurs:  
• **Stassen, Pierre**  
22100 Dinan (FR)  
• **Le Gall, Yves**  
22190 Plerlin (FR)

(30) Priorité: **23.07.1999 FR 9909593**


(74) Mandataire: **Doireau, Marc et al**  
**Cabinet Orès**  
**6, avenue de Messine**  
**75008 Paris (FR)**

(71) Demandeur: **LE JOINT FRANCAIS**  
**75008 Paris (FR)**

(54) **Procédé de fabrication de pièces en matière plastique cellulaire et pièces ainsi obtenues**

(57) L'invention concerne un procédé de fabrication d'une pièce (P) en matière plastique cellulaire, réalisée en une seule pièce et en une seule matière en réalisation une succession d'opérations de thermocompression à partir d'une ébauche (E) de densité constante et de poids égal à celui de la pièce finie pour obtenir une pièce comprenant des zones différentes (10,12,14,16) ayant des densités différentes et aptes à remplir des fonctions différentes, caractérisé en ce qu'il consiste, au

cours de chaque opération de thermocompression, à comprimer au moins une zone de la pièce à un taux de compression donné pour provoquer un transfert de matière vers au moins une autre zone de la pièce afin d'y acheminer tout ou partie de la quantité de matière qui est nécessaire à l'obtention de sa densité souhaitée, et à isoler toute zone de la pièce ayant la densité souhaitée avant de procéder à l'opération de thermocompression suivante pour éviter tout transfert de matière vers cette zone.



**FIG. 3**

EP 1 072 374 A1

1

EP 1 072 374 A1

2

## Description

[0001] L'invention concerne des perfectionnements apportés à un procédé de fabrication de pièces en matière plastique cellulaire, notamment en matière thermoplastique, réalisées en une seule pièce avec une densité de matière variable.

[0002] On connaît du document EP-A-0 633 114 un procédé de fabrication d'une pièce en matière plastique cellulaire réalisée en une seule pièce par thermocompression d'une ébauche en matière plastique cellulaire à densité sensiblement uniforme, et à modifier localement la densité de l'ébauche au cours des opérations de thermocompression au moyen d'un outillage tel que des tiroirs coulissants pour obtenir dans la pièce finale des parties ou zones ayant des densités différentes.

[0003] D'une manière générale, ces zones de densités différentes sont réalisées dans le but de remplir des fonctions différentes, comme par exemple des moyens de filtrage de fluide, des moyens d'apport de liquide, du lubrifiant par exemple, des moyens d'amortissement et d'absorption de vibrations, une garniture d'étanchéité, un palier de guidage et/ou des moyens de support, de positionnement ou de fixation, ...

[0004] Un but de l'invention est de perfectionner le procédé précité pour réaliser avec un même outillage des pièces en matière plastique cellulaire présentant des zones de densités différentes, chaque zone ayant une fonction propre et, par conséquent, des caractéristiques physiques propres, cela à partir d'un seul matériau de base.

[0005] A cet effet, l'invention propose un procédé de fabrication d'une pièce en matière plastique cellulaire, réalisée en une seule pièce et en une seule matière en réalisant une succession d'opérations de thermocompression à partir d'une ébauche de densité constante et de poids égal à celui de la pièce finie pour obtenir une pièce comprenant des zones différentes ayant des densités différentes et aptes à remplir des fonctions différentes, caractérisé en ce qu'il consiste, au cours de chaque opération de thermocompression, à comprimer au moins une zone de la pièce à un taux de compression donné pour provoquer un transfert de matière vers au moins une autre zone de la pièce afin d'y acheminer tout ou partie de la quantité de matière qui est nécessaire à l'obtention de sa densité souhaitée, et à isoler toute zone de la pièce ayant la densité souhaitée avant de procéder à l'opération de thermocompression suivante pour éviter tout transfert de matière vers cette zone.

[0006] Le procédé peut également consister à isoler momentanément au moins une zone précomprimée pendant une opération de thermocompression, et à la comprimer à la densité souhaitée au cours d'une ou de plusieurs opérations de thermocompression ultérieures.

[0007] D'une manière générale, les opérations de thermocompression sont réalisées dans un ordre prédéterminé en fonction des densités souhaitées pour les

différentes zones de la pièce, par exemple dans l'ordre croissant de leurs densités, sachant que cet ordre est notamment dicté par les positions des zones les unes par rapport aux autres.

[0008] A titre d'exemple, on peut réaliser une pièce avec des zones ayant des densités allant de 0,05 à 0,9 à partir d'une ébauche de densité de l'ordre de 0,03, et à appliquer des taux de compression de l'ordre de 1,6 à 30 en effectuant des opérations de thermocompression à une température de l'ordre de 180°C à 200°C et à une pression pouvant atteindre une valeur de l'ordre de 100 bars.

[0009] A titre d'exemple, le procédé selon l'invention permet de réaliser une pièce formant un palier auto-lubrifiant comprenant au moins une zone formant corps de guidage, des zones formant des réserves de lubrifiant et des zones formant des lèvres d'étanchéité, le procédé consistant à effectuer une première opération de thermocompression à un premier taux de compression permettant de réaliser les zones formant les réserves de lubrifiant et de pré-comprimer les autres zones, à isoler lesdites zones formant les réserves de lubrifiant, à effectuer une deuxième opération de thermocompression à un deuxième taux de compression pour réaliser la zone formant le corps de guidage et pré-comprimer les zones destinées à former les lèvres d'étanchéité, à isoler ladite zone formant le corps de guidage, et à effectuer une troisième opération de thermocompression à un troisième taux de compression pour obtenir les zones formant les lèvres d'étanchéité.

[0010] D'une manière générale, les opérations de thermocompression sont réalisées au moyen d'un moule comprenant des tiroirs coulissants répartis autour d'une ébauche et qui sont mobiles suivant des directions différentes.

[0011] D'autres avantages, caractéristiques et détails de l'invention ressortiront du complément de description qui va suivre en référence à des dessins annexés, donnés uniquement à titre d'exemple et dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective coupée d'une pièce formant un palier auto-lubrifiant obtenu selon le procédé selon l'invention ;
- la figure 2 est une vue en perspective schématique pour illustrer les tiroirs d'un moule utilisé pour fabriquer la pièce représentée sur la figure 1 ;
- les figures 3 à 7 reprennent en partie les tiroirs du moule de la figure 2 pour illustrer les différentes étapes de fabrication de la pièce représentée sur la figure 1, et
- la figure 8 est un schéma synoptique pour illustrer les différentes étapes de fabrication d'une autre pièce que celle illustrée sur la figure 1.

[0012] Les pièces selon l'invention sont réalisées en matière plastique cellulaire, notamment en matière thermoplastique, telle par exemple un polyéthère, un polyester, un polyuréthane ou encore un élastomère vulca-

nisable.

[0013] La pièce P illustrée sur la figure 1 est réalisée d'un seul tenant en une matière unique, et elle est de forme générale cylindrique tubulaire. Concrètement, elle représente un palier auto-lubrifiant qui comprend plusieurs zones ayant des densités et des fonctions différentes, à savoir :

- une zone centrale 10 qui forme un corps de guidage ;
- des zones périphériques 12 de réserve de lubrifiant qui sont en saillie et régulièrement réparties autour de la zone centrale 10, et
- aux deux parties d'extrémité axiales de la zone centrale 10, une zone 14 formant une portée de montage et une zone 16 formant une lèvre d'étanchéité.

[0014] Dans cet exemple, la pièce P doit être réalisée avec les densités suivantes : de l'ordre de 0,1 pour les zones 12 de réserve de lubrifiant, de l'ordre de 0,7 pour les zones 14 formant les portées de montage, de l'ordre de 0,8 pour la zone centrale 10 formant le corps de guidage et de l'ordre de 0,9 pour les zones 16 formant les lèvres d'étanchéité.

[0015] Cette pièce P est par exemple fabriquée en mousse de polyuréthane de densité de l'ordre de 0,03 à partir d'une ébauche tubulaire E ayant ladite densité et un poids égal à celui de la pièce P finie.

[0016] La pièce P est réalisée par une succession d'opérations de thermocompression dans un moule M qui est illustré à la figure 2.

[0017] Plus précisément, le moule M comprend une tige centrale de support fixe 20 d'axe Z-Z sur laquelle vient se monter l'ébauche tubulaire E, le diamètre de la tige 20 correspondant au diamètre intérieur de la pièce P, et un ensemble de tiroirs mobiles qui, pour réaliser la pièce P, sont au nombre de dix.

[0018] Plus précisément, le moule M comprend :

- deux tiroirs TA diamétralement opposés qui sont mobiles suivant un axe  $X_1-X_1$  perpendiculaire à l'axe Z-Z ;
- deux tiroirs TB diamétralement opposés qui sont mobiles suivant un axe  $X_2-X_2$  perpendiculaire à l'axe  $X_1-X_1$  ;
- deux tiroirs TC diamétralement opposés qui sont respectivement supportés de manière coulissante par les deux tiroirs TB et mobiles suivant le même axe  $X_2-X_2$  ;
- deux tiroirs TD diamétralement opposés qui sont respectivement supportés de manière coulissante par les deux tiroirs TC et mobiles suivant le même axe  $X_1-X_1$ , et
- deux tiroirs TE et TF axialement alignés avec la tige de support 20, situés de part et d'autre de celle-ci et mobiles suivant l'axe Z-Z.

[0019] D'une manière générale, le moule M a été re-

présenté à l'état ouvert sur la figure 2 et, pour des raisons de simplification et de clarté, les tiroirs TE et TF ont été représentés en coupe, alors que les tiroirs symétriques des tiroirs TA, TB, TC et TD n'ont pas été représentés.

[0020] Les tiroirs TA et TB présentent chacun une empreinte thermoformante 25 située en regard de la tige de support 20 et qui s'étend parallèlement à l'axe Z-Z sur une longueur supérieure à celle de la pièce P.

[0021] Les tiroirs TC et TD présentent chacun une empreinte thermoformante 27 située en regard de la tige de support 20 et qui s'étend parallèlement à l'axe Z-Z sur une longueur correspondant à celle de la zone centrale 10 qui doit former le corps de guidage de la pièce P.

[0022] Les deux tiroirs TE et TF sont constitués par deux éléments tubulaires destinés à venir coulisser sur la tige de support 20 et dont les faces d'extrémité circulaires en regard l'une de l'autre sont conformées pour donner la forme souhaitée aux zones d'extrémité 14 et 16 de la pièce P.

[0023] D'une manière générale, les empreintes 25 et 27 des tiroirs TA et TB d'une part et des tiroirs TC et TD d'autre part, ont une forme convexe avec un rayon de courbure qui correspond au diamètre extérieur des zones qu'elles doivent former à la densité souhaitée.

[0024] Les opérations de thermocompression pour fabriquer la pièce P vont être décrites ci-après en référence aux figures 3 à 7.

[0025] Au départ, comme illustré sur la figure 3, l'ébauche E est montée sur la tige de support 20 et tous les tiroirs TA à TF sont tous dans une position éloignée par rapport à l'ébauche E, le moule M est à l'état ouvert.

[0026] Dans une première opération de thermocompression (figure 4), seuls les quatre tiroirs TC et TD sont déplacés contre l'ébauche E pour appliquer un taux de compression donné sur la zone centrale 10 de manière à former et à isoler les zones périphériques 12 de réserve de lubrifiant.

[0027] Plus précisément, les tiroirs TC et TD viennent s'appliquer sur la zone centrale 10 autour des zones périphériques 12. La compression ainsi appliquée provoque un transfert de matière vers toutes les autres zones de la pièce P. Ce transfert de matière vers les zones périphériques 12 est tel que l'on peut obtenir la densité souhaitée de l'ordre de 0,1 en appliquant un taux de compression approprié.

[0028] Autrement dit, un transfert de matière vers une zone de la pièce peut être suffisant pour obtenir la densité souhaitée, alors que la compression est en fait appliquée sur une autre zone de la pièce.

[0029] Les quatre tiroirs TC et TD sont ensuite maintenus immobiles pendant toutes les autres opérations de thermocompression pour isoler les zones périphériques 12 qui ont la densité souhaitée.

[0030] Dans une deuxième opération de thermocompression (figure 5), les deux tiroirs TA sont déplacés en direction de l'ébauche E pour lui appliquer un taux de compression donné pour pré-comprimer toutes les zo-

5

EP 1 072 374 A1

6

nes de l'ébauche sauf les zones périphériques 12 de réserve de lubrifiant.

[0031] Dans une troisième opération de thermocompression (figure 6), les deux tiroirs TB sont déplacés en direction de l'ébauche E pour lui appliquer un taux de compression donné pour comprimer à la densité souhaitée la zone centrale 10 qui forme le corps de guidage, et pour pré-comprimer les zones 14 et 16 destinées à former les portées de montage et les lèvres d'étanchéité. Les tiroirs TA et TB sont immobilisés pendant toutes les autres opérations de thermocompression de manière à isoler la zone centrale 10 qui à la densité souhaitée.

[0032] Dans une quatrième opération de thermocompression (figure 7), les deux tiroirs TE et TF sont déplacés l'un vers l'autre en direction de l'ébauche E et suivant l'axe Z-Z, pour appliquer un taux de compression donné aux deux parties d'extrémité axiale de l'ébauche E et former à la densité souhaitée les zones 14 formant les portées de montage d'une part, et les zones 16 formant les lèvres d'étanchéité d'autre part.

[0033] Après cette quatrième opération de thermocompression, tous les tiroirs sont reculés, et l'ébauche E de la figure 3 a pris la forme finale de la pièce P illustrée sur la figure 1.

[0034] Sur la figure 8, on a illustré un schéma synoptique de la mise en oeuvre du procédé selon l'invention pour réaliser une pièce qui présente par exemple quatre zones A, B, C et D ayant des densités différentes.

[0035] Dans une première phase, on effectue une opération de thermocompression qui pré-comprime les quatre zones A, B, C et D, les zones A et B étant ensuite isolées bien que n'ayant pas encore leurs densités souhaitées.

[0036] Dans une deuxième phase, on effectue une deuxième opération de thermocompression qui permet de pré-comprimer la zone C et de comprimer la zone D à la densité souhaitée, cette zone D étant ensuite isolée.

[0037] Enfin, dans une troisième phase, les zones A et B n'étant plus isolées, on effectue une troisième opération de thermocompression pour comprimer les zones A, B et C à leurs densités souhaitées pour obtenir la pièce finale.

[0038] Ce schéma synoptique montre ainsi qu'une zone d'une pièce peut être momentanément isolée au cours du processus de fabrication.

## Revendications

1. Procédé de fabrication d'une pièce en matière plastique cellulaire, réalisée en une seule pièce et en une seule matière en réalisation une succession d'opérations de thermocompression à partir d'une ébauche de densité constante et de poids égal à celui de la pièce finie pour obtenir une pièce comprenant des zones différentes ayant des densités différentes et aptes à remplir des fonctions différentes, caractérisé en ce qu'il consiste, au cours de

chaque opération de thermocompression, à comprimer au moins une zone de la pièce à un taux de compression donné pour provoquer un transfert de matière vers au moins une autre zone de la pièce afin d'y acheminer tout ou partie de la quantité de matière qui est nécessaire à l'obtention de sa densité souhaitée, et à isoler toute zone de la pièce ayant la densité souhaitée avant de procéder à l'opération de thermocompression suivante pour éviter tout transfert de matière vers cette zone.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste également à isoler au moins une zone précomprimée pendant une opération de thermocompression, et à la comprimer à la densité souhaitée au cours d'une opération de thermocompression ultérieure.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il consiste à effectuer les opérations de thermocompression dans un ordre prédéterminé en fonction des densités souhaitées pour les différentes zones de la pièce et des positions de ces zones les unes par rapport aux autres.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser les différentes zones de la pièce dans l'ordre croissant de leurs densités.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser une pièce avec des zones ayant des densités allant de 0,05 à 0,9 à partir d'une ébauche de densité de l'ordre de 0,03 et à appliquer des taux de compression de l'ordre de 1,6 à 30.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser des opérations de thermocompression à une température de l'ordre de 180°C à 200°C et à une pression pouvant atteindre une valeur de l'ordre de 100 bars.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il consiste, pour réaliser une pièce formant un palier auto-lubrifiant comprenant au moins une zone formant un corps de guidage, des zones formant des réserves de lubrifiant et des zones formant des lèvres d'étanchéité, à effectuer une première opération de thermocompression à un premier taux de compression permettant de réaliser les zones formant les réserves de lubrifiant et de pré-comprimer les autres zones, à isoler lesdites zones formant les réserves de lubrifiant, à effectuer une deuxième opération de thermocompression à un deuxième taux de compression permettant de réaliser la zone formant le corps de guidage et de pré-comprimer les zones

7

EP 1 072 374 A1

8

formant les lèvres d'étanchéité, à isoler ladite zone formant le corps de guidage, et à effectuer une troisième opération de thermocompression à un troisième taux de compression permettant d'obtenir les zones formant les lèvres d'étanchéité.

5

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser ladite pièce formant un palier auto-lubrifiant avec des réserves de lubrifiant ayant une densité de l'ordre de 0,1, un corps de guidage ayant une densité de l'ordre de 0,8 et des lèvres d'étanchéité ayant une densité de l'ordre de 0,9.
9. Procédé selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser les opérations de thermocompression au moyen de tiroirs coulissants répartis autour de l'ébauche et mobiles suivant des directions différentes et à utiliser ces tiroirs non seulement pour appliquer un taux de compression donné mais également pour isoler une zone de la pièce ayant la densité souhaitée.

25

30

35

40



45

50

55

5

EP 1 072 374 A1



EP 1 072 374 A1







FIG. 3

FIG. 4



EP 1 072 374 A1

FIG. 6



EP 1 072 374 A1

FIG.7





FIG.8



EP 1 072 374 A1

Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 00 40 1909

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
X	EP 0 657 266 A (GREINER & SOEHNE C A) 14 juin 1995 (1995-06-14) * colonne 18, ligne 51 - colonne 19, ligne 38; figures 7,8 *	1,2	B29C44/04 B29C33/00
X	US 5 466 405 A (VIERTEL LOTHAR ET AL) 14 novembre 1995 (1995-11-14) * colonne 6, ligne 64 - colonne 7, ligne 14; figure 5 *	1	
D,A	EP 0 633 114 A (JOINT FRANCAIS) 11 janvier 1995 (1995-01-11) * colonne 2, ligne 56 - colonne 3, ligne 38; figure 1 *	1-9	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
			B29C
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
LA HAYE		20 octobre 2000	Pipping, L
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : antérie-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03.02 (Pct/Cat)

## EP 1 072 374 A1

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.

EP 00 40 1909

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du:  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

20-10-2000

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0657266 A	14-06-1995	AT 401932 B	27-12-1996
		AT 402640 B	25-07-1997
		AT 241693 A	15-05-1996
		AT 185733 T	15-11-1999
		CA 2136702 A	30-05-1995
		CN 1112053 A	22-11-1995
		CZ 9402948 A	14-06-1995
		DE 59408842 D	25-11-1999
		ES 2139701 T	16-02-2000
		JP 7195404 A	01-08-1995
		US 6045345 A	04-04-2000
		US 6042764 A	28-03-2000
		US 5885693 A	23-03-1999
		ZA 9409479 A	14-08-1995
		AT 155694 A	15-11-1996
US 5466405 A	14-11-1995	DE 4242939 A	23-06-1994
		DE 59305537 D	03-04-1997
		EP 0602451 A	22-06-1994
		ES 2097965 T	16-04-1997
		JP 2930846 B	09-08-1999
		JP 6219153 A	09-08-1994
		US 5308137 A	03-05-1994
EP 0633114 A	11-01-1995	FR 2707206 A	13-01-1995

EPO FORM P0409

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82